

喷浆料技术参数及要求

1. 一天抗压强度 $\geq 10\text{Mpa}$, 三天抗压强度 $\geq 30\text{Mpa}$ 。二十八天抗压强度 $\geq 45\text{Mpa}$
2. 一天抗折强度 $\geq 3.5\text{Mpa}$, 三天抗折强度 $\geq 6\text{Mpa}$, 二十八天抗折强度 $\geq 7.5\text{Mpa}$
3. 表干时间: $\leq 2\text{min}$, 凝结时间: $\leq 8\text{min}$
4. 颗粒大小: $0\sim 5\text{mm}$
5. 回弹率: $< 5\%$
6. 供货形式: 25kg/袋

李明明 柳明

